



THERMA+ TW

ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI



- * do wykonywania warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej w systemie ociepleń metodą „lekką moką”
- * wysoka przyczepność do podłoży izolacyjnych i mineralnych
- * zbrojona mikrowłóknami – wzmocniona struktura
- * odporna na powstawanie rys i pęknięć
- * uelastyczniona dodatkiem polimerów
- * odporna na warunki atmosferyczne

Data aktualizacji: 2019-09-25

ZASTOSOWANIE: W systemie ociepleń ARSANIT THERMA+ W zaprawę klejową THERMA+ TW stosuje się do wykonywania warstwy zbrojonej. Zaprawę można stosować do szpachlowania oraz uzupełniania niewielkich ubytków.

WŁAŚCIWOŚCI: Zaprawa klejowa THERMA+ TW jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów polimerowych. Zaprawa klejowa THERMA+ TW jest wysokoelastyczna, o zwiększonej przyczepności, dużej paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wygodna w stosowaniu. Zaprawę THERMA+ TW można stosować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

PROPORCJE MIESZANKI: Suchą mieszankę zaprawy klejowej wsypać do ok. 5,5-6,0 l wody i dokładnie wymieszać (ręcznie lub mechanicznie), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny. Klej nadaje się do użycia po upływie 5 min. i ponownym wymieszaniu. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 2-3 godzin.

WYKONANIE: Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Warstwę zbrojoną wykonuje się poprzez naciągnięcie pacą zębatą zaprawy THERMA+ TW na warstwie izolacji i następnie zaszpachlowanie na gładko siatki z włókna szklanego w pionowych pasach.

NORMA ZUŻYCIA: Wykonanie warstwy zbrojonej 4,0 kg/m².

ZAŁECENIA: Instrukcja określa zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób jego użycia.

UWAGA: Zaprawa zawiera cement. Z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. W przypadku zatarcia oka przepłukać dużą ilością wody, a następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu na paletach. Chronić przed wilgocią.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Worki 25 kg, paleta 48 worków, 1200 kg.

Dane techniczne

Skład	Cement portlandzki, wypełniacze mineralne, modyfikatory
Proporcje mieszanki	0,22 - 0,24 l wody na 1 kg zaprawy 5,5 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy
Czas wstępnego dojrzewania	5 minut
Czas gotowości zaprawy do pracy	około 2 - 3 godzin
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Przyczepność do wełny mineralnej	w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,08 MPa
Przyczepność do betonu	w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,25 MPa
	po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia ≥ 0,08 MPa
	po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia ≥ 0,25 MPa
Zawartość rozpuszczonego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu	≤ 0,0002 %
Zużycie	
Przyklejanie płyt z wełny mineralnej	4,0 kg/m ²
Specyfikacja techniczna	ETA 17/0555 z dnia 05/09/2017