

Siatka podtynkowa Tytan Euro-Line 150

Zalety

- odporna na alkalia
- wytrzymała na rozerwanie
- elastyczna
- łatwa w montażu

Zastosowanie

- materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Dane techniczne :

rodzaj splotu	gazejski
szerokość, cm	100 ± 1%
wymiary oczek w świetle, mm	4,5 x 4,0 ± 0,5
masa powierzchniowa, g/m ²	150 (-3% / +5%)
masa suchej siatki	80% ± 4
masa impregnatu	20% ± 4
Impregnacja	alkalioodporna
siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku (w stanie dostawy) N/mm	≥ 25
siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku (po starzeniu przez 28 dni w roztworze alkalicznym) N/mm	≥ 20
wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, % (w stanie dostawy)	≤ 5,0
wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, % (po starzeniu przez 28 dni w roztworze alkalicznym)	≤ 3,0

SPOSÓB UŻYCIA

Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyt. Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą o odpowiedniej grubości (patrz zalecenia producenta zaprawy). Następnie zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej. Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10 cm. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 2,5 mm a siatka powinna być niewidoczna. W przeciwnym wypadku należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy. Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Należy chronić ocieplaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu oraz zbyt niską i wysoką temperaturą. Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Długość rolki 50m. Każda rolka zapakowana w rękaw foliowy.

Przechowywać w pozycji pionowej w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

Indeks		Nazwa	ilość rolek na palecie
10024807	MUT-EL-SP-45-#50	TYTAN EURO-LINE 150 Siatka z włókna szklanego 1m x 50m pomarańczowa	33

Data sporządzenia 12.04.2016

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.