

## Tytan Professional

### TL-40

Uniwersalny smar syntetyczny zawierający PTFE, dzięki czemu zapewnia odporność na np. zanieczyszczenia czy słoną wodę. Posiada działanie smarujące i wypierające wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin.



Szeroko pojęty smar wysokotemperaturowy do wykorzystania w elementach takich jak łożyska, podwozia i uniwersalne łącza w samochodach osobowych, ciężarowych i innych pojazdach użytkowanych.

Może być stosowany w warunkach jazdy typu stop-and-go (autobusy, taksówki, samochody policyjne, etc.) lub w warunkach częstego hamowania (przyczepa holownicza ciężkiego załadunku, jazda górską, etc.).

#### ZALETY

- syntetyczny z PTFE
- zapewnia lepsze smarowanie i przetrzymuje benzynę na bazie smaru i oleju
- działa nawet w niskich temperaturach
- dielektryczny
- odporny na działanie wody słodkiej i słonej
- jest odporny na brud, kurz oraz żwir
- przeciwdziała powstawaniu rdzy oraz korozji poprzez redukcję tarcia
- posiada właściwości odrdzewiające
- zmniejsza tarcie oraz zużycie
- przedłuża żywotność maszyn
- redukuje zużycie urządzeń

#### ZASTOSOWANIE

Smarowanie:

- maszyn i urządzeń przemysłowych
- łożyska
- łożyska napędu elektrycznego
- zamki
- hamulce
- zawiasy
- krzesła biurowe
- kołowrotki
- maszyny chłodzące
- taśmy fabryczne
- łańcuchy
- piece
- automoto
- itd., beton, tynki, gips

#### DANE TECHNICZNE

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kolor                                       | transparentny                                                |
| Konsystencja                                | smar                                                         |
| Zapach                                      | delikatny                                                    |
| Klasa NLGI                                  | 2                                                            |
| Punkt zapłonu ASTM D 92                     | 220°C                                                        |
| Korozja ASTM D 117                          | 100 h                                                        |
| Odparowanie ASTM D 972, 22 godziny w 100°C: | < 1 %                                                        |
| Indeks lepkości                             | 145                                                          |
| Temperatura aplikacji                       | od -54°C do +170°C (aplikacja przerywana od -54°C do +260°C) |

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie podłoża

Wyczyścić powierzchnię usuwając resztki brudu, tłuszczu i pozostałości po wcześniej używanych smarach.

### Aplikacja

Przed użyciem produktu należy energicznie wstrząsnąć, rozpylać równomiernie po powierzchni. Upewnić się, że powierzchnia, jest sucha i rozpylać TL-40 aż do utrzymania cienkiej warstwy na powierzchni. Następnie przetrzeć miękką szmatką. Płukanie powierzchni nie jest konieczne po użyciu.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie używać:

- w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia
- w atmosferze o wysokiej stężeniu chloru
- w czystym tlenie

## PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C. Nieotwierany produkt ma ważność 60 miesięcy. Produkt już użyty można przechowywać 6 miesięcy.

Dostępne kolory:  
transparentny

| Dostępna pojemność | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie | Indeks                    | kod EAN       |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 200ml              | puszka                 | 12                     | 10029190<br>MUT-TL-40-020 | 5902120030194 |

## Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEOSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia  
16.02.2017

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.