

SIATKA PODTYNKOWA

TYTAN PROFESSIONAL PRO 165



Wysokoelastyczna siatka podtynkowa przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).

ZALETY

- ▶ WYSOKOELASTYCZNA siatka z włókna szklanego impregnowana alkalioodporną dyspersją
- ▶ EUROPEJSKA SIATKA o wysokiej odporności na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych (odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach)

ZASTOSOWANIE

- ▶ Zbrojenie wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków metodą „lekką” we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ich wysokość
- ▶ Może być stosowana także do wzmacniania wylewek podłogowych na niestabilnych podłożach, do niwelowania pęknięć ścian wewnątrz budynków oraz jako wzmocnienie pod tynki układane na sufitach
- ▶ Zastosowanie powinno być zgodne z projektami ociepleń budynków, opracowanych z uwzględnieniem norm i przepisów techniczno-budowlanych



NORMY I CERTYFIKATY

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 10-EUR-19-N

ETA 16/0765 Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

DANE TECHNICZNE

Rodzaj splotu	gazejski
Szerokość rolki [mm]	1000 ± 1%
Długość rolki [m]	50 m
Rozmiar oczka w świetle [mm]	3,5 (± 1,0) x 3,5 (± 1,0)
Masa powierzchniowa [g/m ²]	165 ± 5%
Zawartość substancji organicznych [%]	18 ± 4
Zawartość popiołu [%]	82 ± 4
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy:	
- w kierunku osnowy [N/mm]	≥ 35
- w kierunku wątku [N/mm]	≥ 35

Wydłużenie względne w stanie dostawy:	
- w kierunku osnowy [%]	≤ 5,0
- w kierunku wążku [%]	≤ 5,0
Wytrzymałość na rozciąganie po przechowywaniu w alkaliach:	
- w kierunku osnowy [N/mm]	≥ 20 min. 50% wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych
- w kierunku wążku [N/mm]	≥ 20 min. 50% wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych
Wydłużenie względne po przechowywaniu w alkaliach:	
- w kierunku osnowy [%]	≤ 4,5
- w kierunku wążku [%]	≤ 4,5

SPOSÓB UŻYCIA

- Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyt.
- Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stałową pacą zębatą o odpowiedniej grubości (patrz zalecenia producenta zaprawy).
- Następnie zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej.
- Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10 cm.
- Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 2,5 mm a siatka powinna być niewidoczna.
- W przeciwnym wypadku należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy.
- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
- Należy chronić ocieplaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu oraz zbyt niską i wysoką temperaturą.
- Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE

Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

SIATKA PODTYNKOWA

TYTAN PROFESSIONAL PRO 165



DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	Kod	Ilość rolek na palecie
10040419	MUT-SP-65-#50-PRO	5902120164820	33

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Stosować ochronę skóry i oczu. W przypadku kontaktu ze skórą-umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami- przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Data sporządzenia
18.05.2021

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.