



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIM STRONG FOAM

Klej poliuretanowy w pianie - pistolet

ZASTOSOWANIE: Klej poliuretanowy w pianie przeznaczony jest do mocowania płyt budowlanych WIM PLATTE wykazujący dużą przyczepność do materiałów takich jak: beton, tynki, cegła, drewno, metal, płyty EPS oraz XPS. Jest doskonałym spoiwem do łączenia płyt WIM PLATTE ze sobą, zarówno od strony rdzenia jak i powierzchni pokrytej zaprawą. WIM STRONG FOAM może służyć jako klej do styropianu przy mocowaniu płyt styropianowych w trakcie ocieplania ścian zewnętrznych budynków, montażu parapetów, uzupełnianiu szczelin w izolacji termicznej, montażu stolarki budowlanej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń, kurzu, brudu, tłuszczu, oleju, resztek farb, innych zanieczyszczeń. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki i powłoki malarskie o złej przyczepności należy usunąć. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamontować listwy startowe.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem pojemnik z klejem energicznie wstrząsnąć około 30 razy w celu dokładnego wymieszania składników. Po przykręceniu pojemnika z klejem do pistoletu nakładamy warkocz o średnicy około 3cm na płyty budowlane lub styropianowe po obwodzie z zachowaniem odstępów od jej krawędzi około 2cm i jednym lub dwoma pasami wzdłuż środka płyty. Bezpośrednio po nałożeniu kleju należy przyłożyć płytę do ściany dociskając niewielką siłą i przy pomocy łąty montażowej dokonać korekty ustawienia płyty. W celu tymczasowego usztywnienia klejonych płyt ze sobą należy użyć wkrętów do drewna o dużym skoku i długości dostosowanej do grubości płyt. W przypadku prac prowadzonych na zewnątrz w niekorzystnych warunkach takich jak silny wiatr lub opady deszczu należy bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach oraz stosować podpory przy narożnikach do momentu związania kleju. Po upływie około 2 godzin gdy klej stwardnieje płyty są gotowe do dalszej obróbki oraz mocowania dodatkowymi łącznikami mechanicznymi w ilości min. 4 szt./m², a wzdłuż krawędzi budynku min. 8 szt./m².

DANE TECHNICZNE: odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Wygląd:	tworzywo komórkowe
Barwa:	żółta lub kremowa
Temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
Temperatura pojemnika:	od +15°C do +25°C
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia styropian EPS – beton	0,1 MPa
Przyczepność kleju:	do betonu 0,3 MPa
Przyczepność kleju:	do styropianu 0,1 MPa
Czas korekty:	max 15min
Czas kołkowania:	ok. 2h

ZUŻYCIE: wydajność do 8 m²

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Po zakończeniu prac z użyciem kleju pistolet należy oczyścić środkiem do czyszczenia np. czyścik do pian poliuretanowych lub acetonem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Puszki przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C. Unikać przegrzewania pojemników powyżej 40°C.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPAKOWANIE: kartusz 750ml, karton 12 szt.

APROBATA TECHNICZNA: ITB AT-15-8504/2016

ATEST PZH: HK/B1494/01/2010

UWAGI: Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały podczas wypieniania w warunkach modelowych. Podczas spienienia w innych warunkach możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych. Dla produktu jest dostępna Karta Charakterystyki. Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.