



# VINITEX METAL

## OPIS

Profil z galwanizowanej blachy pokrytej warstwą niebrojonego PCV

## ZASTOSOWANIE

Wykonywanie połączeń systemowych z membraną dachową PCV VINITEX zgodnie z zaleceniami i projektem

## WŁAŚCIWOŚCI

Odporność na warunki atmosferyczne

Doskonała odporność na korozję

Doskonała odporność na wilgoć

Doskonała elastyczność przy zginaniu

Systemowy zgrzew z membraną dachową VINITEX

## PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu   | VINITEX METAL                                                                                                                                  |
| Wielkość arkusza | 1 m x 2 m                                                                                                                                      |
| Skład            | Warstwa 500-1200 $\mu$ , warstwa klejąca (5-7 $\mu$ ),<br>Stal galwanizowana Dx51D+Z275 zgodnie z normą<br>EN 10142, epoxy primer (5-7 $\mu$ ) |
| Opakowanie       | 25 szt. w opakowaniu                                                                                                                           |

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| OPIS                           | METODA BADANIA | JEDNOSTKA |                                |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| Grubość całkowita              | ECCA T1        | $\mu$     | 50-1200                        |
| Odporność na szybką deformację | EECA T5        | J         | 18 bez rozwarstwienia          |
| Składanie T                    | ECCA T7        |           | bez pęknięć lub rozwarstwienia |
| Starzenie pod wpływem ciepła   | ECCA 13        | godziny   | 500 ; 120°C                    |
| Odporność na ścieranie TABER   | ECCA T16       | mg        | <20 1000 cykli                 |

TEXSA, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych danych, bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wartości podane w karcie danych technicznych odpowiadają średnim wartościom otrzymanym podczas testów przeprowadzonych w laboratorium.



## MONTAZ

- Montaż systemu VINITEX musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel
- Podłoże musi być czyste i wolne od substancji obcych
- Membrana VINITEX może być zgrzewana na gorąco bezpośrednio do powleczonej PCV blachy

**Właściwe zgrzewanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych, warunków sprzętowych (temperatura, ciśnienie, szybkość pracy) oraz powierzchni membrany, tak więc sprzęt powinien być wyregulowany w celu osiągnięcia najwyższej jakości zgrzewanych elementów**

- Należy pozostawiać 3 mm odległości między kolejnymi kawałkami profilu.