

**Instrukcja stosowania DELTA® - MULTI- BAND  
Do klejenia na odpowiednich podłożach.**

- Gładkie do lekko szorstkich folie z PE (polietylen) , PA ( poliamid ) oraz kompozytowe z folią aluminiową
  - Powierzchnie wzmacniane włóknami PP ( polipropylen )
  - Bibuła
  - Wszystkie folie Delta (również na zadrukowanych powierzchniach) do przyłączania do odpowiednich podłoży
  - Strugane drewno
  - Panele na bazie twardego drewna takiego jak OSB (ewentualnie zagruntowanego )
  - Twardy plastik, metal, szkło
  - Porowate powierzchnie ( panele z włókien drzewnych , itp.) - konieczne 2 krotne gruntowanie odpowiednim gruntem (np. DELTA - PREN ) w celu osiągnięcia dobrej przyczepności i tym samym zapewnienia pewnego klejenia
  - Klejone powierzchnie muszą być nośne, suche , wolne od kurzu, brudu i tłuszczu, plastyfikatorów, od lodu i szronu oraz substancji rozpuszczających klej.
  - Zaleca się przeprowadzenie próby klejenia na budowie.
  - Napięcie powierzchniowe powinno wynosić  $\geq 38 \text{ mN / m}$ .
  - Przeznaczone do klejenia powierzchnie należy ułożyć równo bez tworzących się fałd ani wybrzuszeń.
  - Siła klejenia uzależniona jest od rodzaju powierzchni, panujących warunków środowiskowych oraz jest funkcją czasu.
- Odporność temperaturowa: od  $-40^\circ\text{C}$  do  $+80^\circ\text{C}$  ; Zakres stosowania:  $+5^\circ\text{C}$  do  $+40^\circ\text{C}$ .
- Przed użyciem taśma powinna mieć temperaturę pokojową (nie może być zmarznięta) .
  - Taśmę przyklejać bez zbędnego jej naciągania.
  - Najlepsze efekty klejenia osiąga się poprzez dociśnięcie taśmy do klejonej powierzchni np. twardą gąbką .
  - Proces budowlany należy skoordynować tak, by podczas klejenia i bezpośrednio po wilgotność względna nie była większa niż 80 %
  - Sklejone powierzchnie chronić przed wpływem stałej wilgoci.
  - Nie stosować taśmy klejącej na powierzchniach widocznych - taśma nie daje się usunąć.
  - Zastosowany na taśmie klej nie jest odporny na stałe promieniowanie UV. Sklejone powierzchnie przykryć w okresie najpóźniej 6 miesięcy po ich sklejeniu.

04.2014

**Gwarancja.**

Gwarancja nie obowiązuje w momencie oddziaływania na produkt środków chemicznych, mechanicznych lub podobnych (w szczególności mowa tu o chloroparafinie i produktach z recylingu).

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji stosowania odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy.

Producent pozostawia sobie prawo do modyfikowania oraz uzupełniania informacji o wytwarzanych przez siebie produktach bez uprzedniego informowania o tym klientów.

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln.

Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.