

Karta Techniczna Produktu

Membrana mdm® Ventia Neo 170

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Rezultat	Tolerancja	
				Min.	Max.
Długość	EN 1848-2	m	50	-0	+0,5
Szerokość	EN 1848-2	m	1,50	-0,005	+0,005
Prostoliniowość	EN 1848-2	-	Spełnienie wymagań	-	-
Gramatura	EN 1849-2	g/m ²	170	-10%	+10%
Grubość	EN 1849-2	mm	0,6	-0,10	+0,10
Reakcja na ogień	EN 11925-2	Wg klasyfikacji	B-s1,d0*	-	-
Odporność na przesiekanie wody	EN 1928 metoda A	klasa	W1	-	-
Przenikanie pary wodnej	EN ISO 12572 zestaw C	m	0,12	-0,050	+0,06
Przepuszczalność powietrzna	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,050	-	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N/50 mm	Wzdłuż 410	-70	+70
			W poprzek 390	-70	+70
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-1	%	Wzdłuż 55	-20	+20
			W poprzek 70	-20	+20
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	EN 12310-1	N	Wzdłuż 300	-50	+50
			W poprzek 310	-50	+50
Stabilność wymiarów	EN 1107-2	%	2	-	-
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-40	-	-
Sztuczne starzenie przez długotrwałe łączne działanie promieniowania UV i podwyższonej temperatury oraz ciepła (80°C)	Wydłużenie EN 13859-1 zał. C	%	Wzdłuż 40	-15	+20
			W poprzek 60	-20	+20
	Wytrzymałość na rozciąganie EN 13859-1 zał. C	N/50 mm	Wzdłuż 350	-50	+50
			W poprzek 320	-50	+50
Sztuczne starzenie przez długotrwałe łączne działanie promieniowania UV i podwyższonej temperatury oraz ciepła (120°C)	Wydłużenie EN 13859-1 zał. C	%	Wzdłuż 40	-15	+20
			W poprzek 60	-20	+20
	Wytrzymałość na rozciąganie EN 13859-1 zał. C	N/50 mm	Wzdłuż 350	-50	+50
			W poprzek 320	-50	+50
	Wytrzymałość na przesiekanie wody EN 13859-1 zał. C	klasa	W1	-	-
Paroprzepuszczalność (23°C/85%RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	500	-200	+200
Paroprzepuszczalność (38°C/90%RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	900	-300	+300

*Gdy mocowana jest bezpośrednio do elementów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 lub w dowolnej odległości od nich/D-s2,d0 gdy jest mocowana bezpośrednio do elementów drewnianych i drewnopodobnych lub w dowolnej odległości od nich

Bielsko- Biała , 03.07.2018
 (data miejsce)

NIP: 548-26-14-481, REGON: 241562837
 Numer KRS 0000354101, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Wysokość opłaconego kapitału zakładowego: 992 500 PLN

Bank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX
 67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)
 23 1030 1508 0000 0008 1613 6024 (EUR)
 98 1030 1508 0000 0008 1613 6032 (USD)