

	KARTA DANYCH TECHNICZNYCH ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU				Dokument Nr / Dok. No : KG-C-FR-064				
					Data wydania / İlk Yur. Tarihi : 27.08.2019				
					Wersja nr / Rev. No : 0				
					Data wersji / Rev. Tarihi : 27.08.2019				
					Strona / Sayfa : 1/1				
Nazwa produktu /Ürün Adı/	R570-20 STARFLEX BLANKIET HP MATA IZOLASYJNA Z MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ W POSTACI RULONU, KOMPENSOWANA, PAROPRZEPUSZCZALNA. R570-20 STARFLEX ŞİLTE HP								
Standard /Standart /	EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej budynków – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja / Isı yalıtım mamulleri- binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler								
Opis /Tanımı/	Wełna mineralna szklana - łączona żywicą termoutwardzalną, elastyczna, do izolacji cieplnej i akustycznej / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilen, ısı ve ses yalıtımı için								
Laminowanie powierzchni /Yüzey Kaplama/	Nielaminowana / Kaplamasız								
	Charakterystyka techniczna /Teknik Özellikler/		Metoda badania /Test Metot/	Jednostki /Birim/	Wartość lub określenia /Değer/				
	Grubość /Kalinlık/ - d		EN 823	mm	200				
	Tolerancje (Tolerans)				190,0-więcej				
	Długość /Uzunluk / - l		EN 822	mm	3200				
	Tolerancje (Tolerans)				min.3136-maks.3264				
	Szerokość /Genişlik/ - b		EN 822	mm	1200				
	Tolerancje (Tolerans)				min. 1182-maks.1205				
					10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
	Przewodność cieplna (10 °C) /Isıl İletkenlik/ - λ _D		EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,035	0,038	0,052	0,063	0,068
	Odporność termiczna /Isıl Direnç/ - R _D		EN 12667 EN 12939	EN (m ² .K)/W	5,700	5,250	3,800	3,150	2,900
	Klasa odporności ogniowej /Yangına Tepki Sınıfı/		EN 13501-1	Euroklasa	A1				
	Maksymalna temperatura użytkowania / Azami Kullanım Sıcaklığı/		EN 14706	°C	250				
	Krótkotrwała absorpcja wody /Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - WS		EN 1609	kg/m ²	1 >				
	Opakowanie /Ambalajlama/	Płyta / Zwój w opakowaniu / Levha / Şilte Pakette				1			
(m ² / opakowanie) / (m ² / paket) /				3,84					
Opakowanie LDPE / AYPE ambalajı/									
Przechowywanie /Depolama/	Przed montażem przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu /Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/								
	Chronić przed wodą, uszkodzeniami fizycznymi i bezpośrednim działaniem płomieni /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/								
Importer / İthalatçı /	Sieć Budowlana Export Sp. Z o.o. Ul. Spóracka 9 46-040 Krzyżowa Dolina / Polska PL / Telefon: +48 77 401 06 71 E-mail: biuro@siecbudowlanaexport.pl								

9.12.2021

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Telefon:+90 212 210 46 06 Faks: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr