

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Gold Płytki 3,0-600						
Dostępne w zakładach Reda, Warszawa, Puławy i Żeliszewice						
Rodzaj produktu	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]	Klasa odporności ogniowej (ściany otynk. i nieotynk.) ¹⁾	Waga bloczka w stanie suchym [kg]	Zużycie sztuk na 1m ² ściany
gęstość [kg/m ³]			Ściany wewnętrzne			
wymiary [mm] (dł./szer./wys.)			Ściany zewnętrzne			
H+H Gold 3,0-600	3,0	0,16	RA _I = 35 RA _{IR} = 33	EI 120	5,5	7,06
600 ± 50			n.d.			
590/60/240						
H+H Gold 3,0-600	3,0	0,16	RA _I = 36 RA _{IR} = 34	EI 120	7,4	7,06
600 ± 50			n.d.			
590/80/240						
H+H Gold 3,0-600	3,0	0,16	RA _I = 38 RA _{IR} = 36	EI 240	9,2	7,06
600 ± 50			n.d.			
590/100/240						

¹⁾ Klasyfikacja odporności ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010

¹⁾ Klasyfikacja odporności ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010

PARAMETRY POZOSTAŁE	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Trwałość	Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 15 cykli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 771-4
Zastosowanie	- konstrukcje murowe ze spoinami zwykłymi i cienkimi - ściany nienośne - ściany wewnętrzne
Rodzaje wykończenia	- ściany wykonane z płytek nadają się do wykończenia wszelkimi typami wewnętrznych wypraw tynkarskich, w tym: gipsowymi, wapiennymi, cementowo-wapiennymi i innymi, - pod gipsowe wyprawy tynkarskie należy zastosować preparaty gruntujące wymagane przez producenta tynku, - po zagruntowaniu podłoże wykonane z płytek jest również odpowiednie do bezpośredniego naklejania płytek ceramicznych

