

TYTAN PROFESSIONAL Uszczelniacz Mocarny Biały

SEA-SASNTS2-TP-35-ml-280-001

Uszczelniacz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do wewnątrz, opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD Technology (*Silanized Polymer Dispersion*). Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzchni, jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiologicznej. Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania. Przeznaczony jest do prac z zakresu uszczelnień sanitarnych, robót wykończeniowych oraz specjalnych aplikacji. Z powodzeniem zastosować można go w pracach malarskich, czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych. Ze względu na neutralny system utwardzania nadaje się do uszczelniania powierzchni wrażliwych takich jak lustro, kamień naturalny czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach. Nie zawiera rozpuszczalników.



ZALETY

- do wszystkich powierzchni
- bezwonny i neutralny chemicznie
- wodoodporny
- odporny na pleśń i grzyby
- malowalny
- super elastyczny
- bezpieczny dla powierzchni wrażliwych
- bezpieczny dla otoczenia
- możliwość naprawy spoiny tym samym produktem
- łatwozmywalny
- bardzo dobra odporność termiczna
- do kontaktu z żywnością

APLIKACJA

- uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci
- prace wykończeniowe w kuchni i łazience
- uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, umywalek i kabin prysznicowych
- spoinowanie płytek ceramicznych
- wypełnianie pęknięć, spoin, rys w ceramice
- uszczelnianie wokół drzwi i okien
- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw sztucznych
- uszczelnianie między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
- drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys i pęknięć w ścianach i sufitach
- uszczelnianie lusterek i kamienia naturalnego

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- EN 15651-1:2012 F-INT
- EN 15651-3:2012 S, S1
- Indoor Air Comfort GOLD
- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS
- BREEAM International
- LEED v.4
- ISEGA

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej	Wartość
Gęstość (ISO 2811-1) [g/ml]	1,15 - 1,19
Czas tworzenia naskórka [min]	5 - 7
Tempo utwardzania [mm/24h]	3 - 4
Spływ z powierzchni pionowych [+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Utwardzony - badany po 4 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej	Wartość
Twardość Shore A (ISO 868)	37 - 43
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +80
Kolor	Wartość
Biały	+
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +25
Temperatura opakowania [°C]	+5 - +25
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu.

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
- Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).
- W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny).
- Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu).

Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.
- Uszczelniaacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych.
- Unikać kontaktu spoiny z wodą przez pierwsze dwa dni.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniaacza, szpatułką lub palcem.
- Minimalna rekomendowana szerokość spoiny to 5 mm a maksymalna 15 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek głębokości do szerokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm).

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nieutwardzony uszczelniaacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy zmyć wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Uszczelniaacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
- Uszczelniaacz nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
- Uszczelniaacz nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą.
- Uszczelniaacz posiada bardzo dobrą adhezję do surowego drewna jednocześnie zaleca się każdorazowo sprawdzić adhezję, zwłaszcza kiedy drewno jest impregnowane, lakierowane lub malowane.
- Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów budowlanych, przed zastosowaniem produktu, zaleca się przeprowadzenie każdorazowo próby testowej.

OGRANICZENIA / UWAGI

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem, w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

Produkt można transportować przez okres nie dłuższy niż 3 tygodni/e w temperaturze nie niższej niż -10 °C, jednak przed użyciem należy produkt kondycjonować przez okres 24 godzin w 23 °C.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.