

MASY POLIMEROWE

Gładź polimerowa extra biała ALPOL Putz M typ 3A

AM
810

Opakowanie

Jednostkowe:	Wiaderko 3 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 450 kg
Jednostkowe:	Wiaderko 10 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 540 kg
Jednostkowe:	Wiaderko 25 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 600 kg



Zastosowanie

Do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich warstw finiszowych na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych, powłokach malarskich oraz podłożach betonowych. Do szpachlowania niewielkich ubytków i nierówności tynków oraz powierzchni betonowych. Może być stosowana do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Przeznaczona do stosowania na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci. Może być nakładana ręcznie przy użyciu pacy lub wałka do gładzi oraz maszynowo przy użyciu odpowiedniego agregatu natryskowego.

Rodzaj podłoża

Gładź podkładowa **ALPOL AM 810 START**, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, dyspersyjne i olejne powłoki malarskie oraz podłoża betonowe.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być wysezonowana, sucha, czysta, trwała i nośna. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć. Duże ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą **ALPOL AZ 130** lub zaprawą wyrównawczą **ALPOL AZ 135**. Podłoża słabe lub chłonne pomalować gruntem głęboko penetrującym **ALPOL AG 700**. Niewielkie rysy i pęknięcia zaszpachlować cienką warstwą gładzi. Kawermy na podłożach betonowych oraz bardzo chropowate tynki przeszpachlować na całej powierzchni.

Sposób użycia

Gładź nanosić na podłoże warstwami o grubości od 1 do 2 mm do uzyskania równej, gładkiej powierzchni, maszynowo lub ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub wałka do gładzi. Do nakładania wałkiem i maszynowo gładź należy rozrzedzić do odpowiedniej konsystencji, dodając do 2% wody. Drugą warstwę nanosić po związaniu pierwszej. Przy nakładaniu wałkiem stosować specjalne wałki do gładzi z plastikowym runem a następnie wygładzić nożem do gładzi, szpachlą lub pacą nierdzewną. Po wyschnięciu ostatniej warstwy wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem ściernym. Szlifowanie gładzi wykonywać na drugi lub trzeci dzień od nałożenia. Później gładź staje się twarda. Powierzchnię można także wygładzić na mokro bez szlifowania. W tym celu po wstępnym wyschnięciu gładzi (kiedy jest już sucha w dotyku) powierzchnię spryskać mgłą wodną, rozetrzeć gąbką a następnie wygładzić narzędziami ze stali nierdzewnej. Nie użytą gładź można wykorzystać w późniejszym czasie pod warunkiem, że pojemnik zostanie szczelnie zamknięty.

Narzędzia

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, agregat do nakładania gładzi, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, paca z siatką lub papierem ściernym, wałek do nakładania gładzi, noże do gładzi, szpachla tynkarska.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gładzi. Nie dopuszczać do przesuszenia lub zawilgocenia powierzchni świeżo nałożonej gładzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację pomieszczeń.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C – 12 miesięcy od daty produkcji. Napoczęte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.

Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie



AM
810

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach własności robocze i parametry techniczne mogą ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyszcikiem **ALPOL AI 770**. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, białe wypełniacze mineralne i dodatki modyfikujące

Gęstość objętościowa	ok. 1,8 kg/dm ³
Czas schnięcia w jednej warstwie:	
– na powierzchni niezagruntowanej	ok. 6 godz.
– na powierzchni zagruntowanej	ok. 12 godz.
Wytrzymałość na zginanie (obciążenie niszczące)	≥ 250 N
Przyczepność do płyty g-k	≥ 0,25 N/mm ² lub zniszczenie w płycie
Reakcja na ogień	klasa A2-s1,d0
Wydajność	ok. 14 dm ³ z 25 kg ok. 5,5 dm ³ z 10 kg ok. 1,65 dm ³ z 3 kg ok. 0,55 dm ³ z 1 kg
Zużycie	ok. 1,6 kg/m ² /mm

Na wyrób wystawiono deklarację właściwości użytkowych.

Dokument odniesienia: PN-EN 13963:2014.

Posiada atest higieniczny PZH.

PKWiU: 20.30.22.0.

Fidor, 01.07.2019 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje poprzednie.