

GRUNTY

Grunt wzmacniający głęboko penetrujący

AG
700

Opakowanie

Jednostkowe:	Kanister 2 kg
Zbiorcze:	Paleta ofoliowana 330 kg
Jednostkowe:	Kanister 5 kg
Zbiorcze:	Paleta ofoliowana 450 kg
Jednostkowe:	Kanister 10 kg
Zbiorcze:	Paleta ofoliowana 600 kg



Zastosowanie

Do wzmacniania podłoża mineralnych przed przyklejaniem płytek ceramicznych klejami cementowymi, układaniem hydroizolacji polimerowych i polimerowo-cementowych, tynkowaniem, wykonywaniem posadzek, wykonywaniem szpachli i gładzi, przyklejaniem płyt termoizolacji w systemach ociepleń oraz malowaniem farbami akrylowymi, lateksowymi, winylowymi. Dodatkowo zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Powierzchnie betonowe, cementowe i gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe, gładzie i szpachle cementowe, gipsowe, polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi posiadać odpowiednią nośność oraz być suche i wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą **ALPOL AZ 130** lub wyrównawczą **ALPOL AZ 135**. W przypadku nowych tynków należy zachować przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać, a następnie nanosić równomiernie na podłoże w sposób dostosowany do rodzaju i stanu powierzchni: przy użyciu pędzla lub szczotki malarskiej (dobrze wcierając go w podłoże), za pomocą wałka malarskiego lub natrysku niskociśnieniowego (unikając powstawania zacieków i mgły natryskowej). Nie rozcieńczać wodą. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia

Pędzel malarski, szczotka malarska, wałek, urządzenie do natrysku, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

AG
700

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące

Gęstość objętościowa	ok. 1 kg/dm ³
Zawartość substancji nielotnych	≥ 10 % masy
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna
Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji)	ok. 0,15 kg/m ²
Dopuszczalna wartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g) - 30 g/l.	
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi	≤ 30 g/l
Wygląd: biała ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania	

Dokument odniesienia: PN-C-81906.

Posiada atest higieniczny PZH.

Fidor, 19.10.2020 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.