

GRUNTY

Grunt odcinający do chłonnych podłoży barwiony

AG
703

Opakowanie

Jednostkowe:	Kanister 2 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 330 kg
Jednostkowe:	Kanister 5 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 450 kg
Jednostkowe:	Kanister 10 kg
Zbiornicze:	Paleta ofoliowana 600 kg



Zastosowanie

Do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża. Szczególnie zalecany do stosowania przed wykonywaniem posadzek (podkładowych, samopoziomujących i samorozlewnych), wyrównywaniem podłoża, przyklejaniem płytek klejami cementowymi na wymagających podłożach (np. z elementów silikatowych, betonu komórkowego, bloczków gipsowych, na tynkach gipsowych, jastrychach gipsowych i anhydrytowych, płytach włóknowo-cementowych/gipsowych itp.).

Rodzaj podłoża

Podłoża betonowe, zaprawy wyrównawcze, jastrychy cementowe, gipsowe i anhydrytowe, tynki gipsowe, cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe i z betonu komórkowego, bloczki gipsowe, płyty włóknowo-gipsowe/cementowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą **ALPOL AZ 130** lub wyrównawczą **ALPOL AZ 135**. Słabe i nasiąkliwe podłoża wzmocnić najpierw gruntem głęboko penetrującym **ALPOL AG 700** i odczekać co najmniej 4 godziny do wyschnięcia.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub szczotki malarskiej, dobrze wcierając go w podłoże. Nie rozcieńczać wodą. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach (np. gipsowych, anhydrytowych, płytach włóknowo-gipsowych/cementowych) należy powtórzyć.

Narzędzia

Pędzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

AG
703**Zalecenia ogólne**

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji wylewania posadzek **ALPOL**.

Dane techniczne

Skład: wodna dyspersja żywic styrenowo-akrylowych, pigmentów i środków konserwujących

Gęstość objętościowa	ok. 1 kg/dm ³
Zawartość substancji nielotnych	ok. 15% masy
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna
Dopuszczalna wartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g) - 30 g/l. Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi	≤ 30 g/l
Zużycie	ok. 0,2 kg/m ²
Wygląd: ciecz barwiona, bez rozwarstwień i śladów żelowania	

Dokument odniesienia: PN-C-81906.

Posiada atest higieniczny PZH.

Fidor, 19.10.2020 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.