

## Tytan Professional Szpachla dekaraska

Elastoplastyczna masa bitumiczno-kauczukowa z dodatkiem włókien syntetycznych, przeznaczona do dekaraskich prac wypełniających, wyrównujących i klejących, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Masa jest bezpieczna dla styropianu, nadaje się też do przyklejania płyt styropianowych i papy do podłoża bitumicznych i betonowych. Zawartość asfaltów zapewnia doskonałą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych (betonu, tynku, drewna, papy, powłok bitumicznych, blachy i stali). Tworzy trwałą, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę odporną na działanie słabych kwasów i zasad oraz zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera azbestu.



### Zalety

- do stosowania na wilgotne i suche podłoża
- tworzy trwale elastyczne powłoki
- można stosować w kontakcie ze styropianem

### Zastosowanie

- wypełnianie pęknięć, ubytków, złączy i szczelin w pokryciach dachowych
- sklejanie warstw papy i przyklejanie papy do betonu
- przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryć bitumicznych

- uszczelnianie kominów, rynien i podokienników
- uszczelnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych
- mocowanie dachówek i obróbek blacharskich
- wzajemne łączenie arkuszy papy oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi
- wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku, fundament-ściana, ściana piwnic-ściana parteru

### DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skład</b>                  | mieszanina asfaltów, kauczuku syntetycznego, żywic i włókien syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych |
| <b>Kolor</b>                  | czarny                                                                                                      |
| <b>Konsystencja</b>           | jednorodna masa plastyczna                                                                                  |
| <b>Odporność termiczna</b>    | od -50°C do +90°C                                                                                           |
| <b>Temperatura nakładania</b> | od +5°C do +35°C                                                                                            |
| <b>Czas obróbki</b>           | do 2 h                                                                                                      |
| <b>Pyłosuchość</b>            | po 6 h                                                                                                      |
| <b>Żużycie</b>                | 1,1-1,2 kg/m <sup>2</sup> przy grubości warstwy 1 mm                                                        |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b>   | benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym                                                      |

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- Na wilgotnych i wysychających powierzchniach utrzymuje się również dobre przyleganie.
- Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepność do powierzchni łączonych.
- Stare pokrycia papowe i powierzchnie betonowe zagruntować Abizolem R lub rozcieńczonym Disprobitem lub Disprobit Gruntem.

### Aplikacja

- Szczeliwa układać za pomocą szpachelki lub wyciskacza, upewniając się, czy jest dostatecznie dociśnięte do powierzchni.

- Spoiny wygładzić czystą i gładką szpatułką zamoczonej w wodzie z mydłem lub detergentem.
- Nadmiar szpachli i zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć przed utwardzeniem masy.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę.

## PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji - data ważności na opakowaniu.

| Kolor  | Pojemność | Opakowanie | Kod kreskowy  | Ilość sztuk w kartonie |
|--------|-----------|------------|---------------|------------------------|
| Czarny | 310 ml    | Kartusz    | 5903518002908 | 12                     |
| Czarny | 1 kg      | Puszka     | 5903518002342 | 6                      |
| Czarny | 5 kg      | Puszka     | 5903518002366 | 2                      |

## Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 05.09.2011

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.