

Karta techniczna produktu**Taśma samorozprężna:**

- 20 mm / 40 mm / 5 m
- 20 mm / 50 mm / 5 m

Taśma rozprężna stanowi alternatywę dla klinów uszczelniających- może być stosowana np. w celu uszczelnienia połączenia kosza z pokryciem dachowym.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
NOŚNIK		
Typ nośnika		pianka PU impregnowana zawiesiną akrylu
Gęstość	kg/m ³	50 (+/-10%)
kolor		antracyt
WARSTWA SAMOPRZYLEPNA		
rodzaj kleju		akrylowy
wzmocnienie		siatka
przekładka		papier silikonowany
WYRÓB		
szerokość	mm	20 (+/-1)
grubość przed rozprężeniem	mm	8 (+/-1) ; 10 (+/-1)
długość	mb	5 (+/-0,05)
informacje dodatkowe:	- Stosować zgodnie z przeznaczeniem na suche, oczyszczone podłoże. Montaż w temp. Powyżej 5°C. - Wyroby należy przechowywać w suchych i nienasłonecznionych pomieszczeniach w temp. +10 °C do +30°C.	

Zgodnie z Ustawą z dn. 16. 04. 2004 r. (Dz. U. 92/2004, poz. 881) określającą zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu – taśma samorozprężna nie jest objęta mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych lub wytycznych do Europejskich Aprobatach Technicznych, dla których nie ustanowiono polskiej normy wyrobu. Wobec powyższego, wyrób jest wprowadzany do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 12. 12. 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229/2003, poz. 2275) wraz z kartą techniczną wyrobu określającą jego właściwości fizyko-mechaniczne.

Bielsko-Biała, dn. 11. 10. 2019 r.
(miejsce i data wystawienia)