

	KARTA TECHNICZNA	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni poziomych	

Charakterystyka:

Żywica do kamiennych dywanów HKD składnik A w połączeniu z żywicą poliuretanową HKD składnik B to wysokiej klasy produkt poliuretanowy dwuskładnikowy przeznaczony do tworzenia dekoracyjno ochronnych powłok i posadzek z wykorzystaniem kruszyw naturalnych i barwionych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne, zdolnością pokrywania rys i pęknięć podłoża.

Zastosowanie:

Służy jako spoiwo do posadzek typu kamienny dywan stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budowli. Ma szerokie zastosowanie w garażach, magazynach, na parkingach, łazienkach, tarasach, balkonach i innych.

Dane techniczne:

Gęstość w temp. 20°C:

Składnik A - 0,99 g/cm³

Składnik B - 1,15 g/cm³

Stopień połysku: połysk

Jako składnik systemu „Kamienny Dywan” spełnia wymogi normy: PN-EN 13813:2003

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone pod „kamienny dywan” musi być mocne, czyste, suche i odtłuszczone. W przypadku nowych posadzek czas sezonowania min 28 dni.

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo.

Sposób nanoszenia: wałek, pędzel.

Warunki aplikacji: powierzchnia musi być sucha, temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C max. +25 °C, przy wilgotności względnej poniżej 75%.

Mieszanie: Składniki A i B przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę ok. 15 °C

Zawartość opakowania z składnikiem B wlać w całości do opakowania z składnikiem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 3 minut tak aby spoiwo się nie napowietrzyło.

Wymieszane spoiwo wylać do czystego pojemnika i połączyć z kruszywem. Po wymieszaniu

Należy natychmiast przystąpić do aplikacji ze względu na zachodzącą reakcję utwardzania..

Przydatność w temperaturze +10 °C ok. 40 minut

Przydatność w temperaturze +20 °C ok. 25 minut

	KARTA TECHNICZNA Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni poziomych	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
---	--	---

Przydatność w temperaturze +25 °C ok. 15 minut

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy rozpuszczalnika (aceton lub ksylen).

Wskazówki BHP i ppoż.: Żywicę do kamiennych dywanów HKD PU należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych . Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie prac bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po spoiwie nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Zanieczyszczone opakowania traktować w taki sam sposób jak spoiwo.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.

Okres przydatności do użycia:

Składnik A	12 miesięcy od daty produkcji.
Składnik B	6 miesięcy od daty produkcji