

	KARTA TECHNICZNA Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni pionowych	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
---	--	---

Charakterystyka:

Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni pionowych składnik A w połączeniu z żywicą poliuretanową HKD składnik B to wysokiej klasy produkt poliuretanowy przeznaczony do tworzenia dekoracyjno ochronnych powłok i posadzek z wykorzystaniem kruszyw naturalnych i barwionych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne, zdolnością pokrywania rys i pęknięć podłoża.

Zastosowanie:

Służy jako spoiwo do posadzek typu kamienny dywan stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budowli na powierzchnie pionowe. Ma szerokie zastosowanie w garażach, magazynach, na parkingach, łazienkach, tarasach, balkonach i innych.

Dane techniczne:

Gęstość w temp. 20°C:

Składnik A 0,97 g/cm³

Składnik B 1,15 g/cm³

Stopień połysku: połysk

Jako składnik systemu „Kamienny Dywan” spełnia wymogi normy:

PN-EN 13813:2003

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone pod „kamienny dywan” musi być mocne, czyste, suche i odtłuszczone. W przypadku nowych posadzek czas sezonowania min 28 dni.

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo.

Sposób nanoszenia: paca metalowa

Warunki aplikacji: powierzchnia musi być sucha, temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C max. +25 °C, przy wilgotności względnej poniżej 75%.

Mieszanie: Składniki A i B przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę ok. 15 °C

Zawartość opakowania z składnikiem B wlać w całości do opakowania z składnikiem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 3 minut tak aby spoiwo się nie napowietrzyło.

Wymieszane spoiwo przełożyć do czystego pojemnika i połączyć z kruszywem. Po wymieszaniu należy natychmiast przystąpić do aplikacji ze względu na zachodzącą reakcję utwardzania.

Tak przygotowany produkt nakładamy na zagruntowane podłoże /mokro na mokro/ przy użyciu metalowej pacy na grubość kamienia. Zmieszaną masę należy rozciągnąć równomiernie na wykonywaną powierzchnię, tak aby powierzchnia była

	KARTA TECHNICZNA Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni pionowych	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
---	--	---

równa i gładka. Pacy przemywać **PREPARATEM HKD**, by żywica nie kleiła się do pacy przy wygładzaniu masy..

Przydatność w temperaturze +10 °C **ok. 40 minut**

Przydatność w temperaturze +20 °C **ok. 20 minut**

Przydatność w temperaturze +25 °C **ok. 15 minut**

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy rozpuszczalnika (aceton lub ksylen).

Wskazówki BHP i ppoż.: Spoiwo do kamiennych dywanów HKD PU należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych . Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie prac bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
 Karta charakterystyki dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po spoiwie nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji.

Zanieczyszczone opakowania traktować w taki sam sposób jak spoiwo.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.

Okres przydatności do użycia:

Składnik A 12 miesięcy od daty produkcji.

Składnik B 6 miesięcy od daty produkcji