

	KARTA TECHNICZNA	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	HARD-PLAST 1K	

Charakterystyka:

Elastyczna jednoskładnikowa nieprzepuszczająca wody izolacja na bazie dyspersji polimerowych, dodatków organicznych i wypełniaczy mineralnych przeznaczona jest jako podkład wodoszczelny.

Po wyschnięciu tworzy bezzwową, trwałą, elastyczną, mrozoodporną powłokę izolacyjną. Posiada zdolność mostkowania rys.

Zastosowanie:

Hard-Plast 1K służy do wykonywania izolacji wodochronnych tarasów, łazienek oraz do powierzchniowej ochrony betonu i hydroizolacji podziemnych części budynków wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Dane techniczne:

Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Zdolność do mostkowania rys: - w warunkach znormalizowanych - w bardzo niskiej temperaturze (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	Brak przenikania i przyrost masy $\leq 20 \text{ g}$
Gęstość	ok. $1,5 \text{ g/cm}^3$
Max. grubość jednej warstwy	2mm
Min/max grubość powłoki izolującej	1mm/3mm
Czas wysychania całkowitego	24 godziny

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone musi być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu uzupełnić zaprawami wyrównującymi. Na tak przygotowane podłoże nanieść farbę gruntującą.

	KARTA TECHNICZNA HARD-PLAST 1K	Tynki HARD ul. Chelmska 201 41-403 Chelmski Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
---	--	--

Przygotowanie produktu: Hard-Plast 1K jest gotową do użycia jednorodną masą. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu opakowania jego zawartość przemieszać mieszarką wolnoobrotową w celu ujednolicenia masy.

Sposób nanoszenia: masę nakładać pędzlem, wałkiem lub pacą metalową.

Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C.

Sposób użycia: masę nakładać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę rozpocząć nakładać od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i kołnierze uszczelniające. Akcesoria te zatapiać w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po 3 godzinach. Po skończonej aplikacji narzędzia umyć bezzwłocznie w wodzie.

Zużycie: 2 kg/ m² .

Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po farbie nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić masę przed mrozem.

Opakowania: 5,0 l; 10,0 l .

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.