

SUPERROCK



OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1 dla grub. 50-99 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,0-MU1 dla grub. 100-200 mm	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P	
ZASTOSOWANIE	Niepalne ocieplenie: ■ stropodachów wentylowanych i poddaszy, ■ w rozwiązaniach nakrokwiniowych, ■ stropów drewnianych i podłóg na legarach, ■ sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ■ ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. siding, deski), ■ ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych, ■ ścian działowych.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Reakcja na ogień	A1 wyrób
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_{w, (AWi)}$	0,75 dla grub. 50-99 mm 1,0 dla grub. 100-200 mm
	Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D=0,035$ W/mK
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS (≤ 1 kg/m ²)
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P) (≤ 3 kg/m ²)
	Przenikanie pary wodnej	MU1 ($\mu = 1$)
	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	A1
	Wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia λ (W/mK)	0,035

długość	szerokość	grubość	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	15	9,15	30	274,50
1000	610	60	12	7,32	30	219,60
1000	610	80	10	6,10	30	183,00
1000	610	100	8	4,88	30	146,40
1000	610	120	7	4,27	30	128,10
1000	610	150	5	3,05	30	91,50
1000	610	160	5	3,05	30	91,50
1000	610	200	4	2,44	30	73,20
1000	565	50	15	8,48	30	254,25
1000	565	100	8	4,52	30	135,60
1000	565	150	5	2,83	30	84,75
1000	565	200	4	2,26	30	67,80

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.