

Plastyfikator CEMAPLAST® – sposób użycia

CEMAPLAST® należy dodawać w granicach 75 - 125 ml (0,3%-0,5% masy cementu portlandzkiego bez dodatków) do zmniejszonej o 19% wody zarobowej. Następnie dokładnie wymieszać z pozostałymi składnikami zaprawy według ogólnie stosowanych proporcji i zasad do żądanej gęstości.

W przypadku ręcznego mieszania składników zaprawy, czynność tą należy wykonać bardzo starannie, zwracając uwagę na uzyskanie jednorodności i plastyczności zaprawy.

Dla uzyskania maksymalnego efektu należy wykonać próbne mieszanie dozując różne ilości CEMAPLASTU® w zależności od rodzaju zaprawy.

Podczas stosowania CEMAPLASTU® należy przestrzegać zasad BHP.