



Karta techniczna wyrobu WYLEWKA BETONOWA

WYRÓB ZGODNY Z EN 13813
ATEST PZH nr HK/B/0570/01/2018

ZASTOSOWANIE :

„Wylewka betonowa” jest przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu o min. grubości 25mm oraz do napraw uszkodzonych posadzek cementowych. Doskonale nadaje się do uzupełnień i napraw elementów betonowych oraz ubytków murowych.

Wyrób jest mrozoodporny i przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu i brudu. Złe związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej. W przypadku podłoża o wysokiej chłonności należy użyć preparatu gruntującego poprawiającego przyczepność.

PRZYGOTOWANIE WYLEWKI:

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości czystej i chłodnej wody mieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej konsystencji. Wylewka nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wymieszaną zaprawę rozprowadzić równomiernie na oczyszczonym podłożu, wyrównać, w razie potrzeby zatrzeć. W przypadku podłoża o wysokiej chłonności należy użyć preparatu gruntującego. Przy wykonywaniu podkładu podłogowego należy pamiętać o stosowaniu szczelin dylatacyjnych. Zalecana minimalna grubość warstwy podkładu 25 mm. Wyrób stosować w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C. Mieszanek zarobioną wodą należy zużyć max. w ciągu 3 godzin.

Użytkowanie warstwy podkładu możliwe po 48h przy 20°C. Układanie glazury na podkładzie możliwe po 28 dniach. W przypadku ogrzewania podłogowego wstępne uruchomienie ogrzewania po 4-5 tygodniach od wykonania podkładu. Chronić warstwę świeżej wylewki przed przedwczesnym wysychaniem.

ZUŻYCIE :

Średnio zużywa się około 18 kg na m² powierzchni na każdy 1cm grubości.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg
Paleta 1200 kg (48 szt.x 25 kg)

UWAGA

Produkt zawiera cement. Należy chronić oczy, skórę i błony śluzowe. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.

Zawartość chromu (VI) ≤ 0,0002%.

Klasyfikacja typu podkładu podłogowego: EN 13813 CT-C20-F3-A22

Proporcje mieszania:	ok. 3 ÷ 4 l wody na 25 kg suchej zaprawy
Reakcja na ogień:	F
Wytrzymałość na ściskanie:	min. 20 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie:	min. 3 N/mm ²
Klasa odporności na ścieranie:	A22
Temperatura stosowania:	od +5 °C do +25°C
Czas gotowości do pracy:	ok. 3 godz.
Użytkowanie posadzki:	po ok. 48 godzinach
Minimalna grubość warstwy:	25mm
Granulacja:	0 ÷ 4 mm

EN 13813	
Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.	
Reakcja na ogień:	F _{fl}
Wytrzymałość na ściskanie:	C20
Wytrzymałość na zginanie:	F3
Odporność na ścieranie:	A22