

GRUNTY

Grunt pod tynki mineralne i silikonowe

AG
701

Opakowanie

Jednorazowe:

Wiaderko 13 kg

Zbiornicze:

Paleta ofoliowana 429 kg

Zastosowanie

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność białej lub kolorowej warstwy pod tynki mineralne i silikonowe oraz do zmniejszenia i wyrównywania chłonności podłoża mineralnych (np. w systemach ociepleń z zastosowaniem styropianu **ALPOL EKO PLUS STANDARD**, **ALPOL EKO PLUS PREMIUM**, **ALPOL TERMO BIS** oraz wełny mineralnej **ALPOL EKO PLUS WM** i **ALPOL TERMO STROP**). Może być stosowany także pod tynki akrylowe oraz jako grunt wyrównujący chłonność i kolorystykę podłoża budowlanych pod farby dyspersyjne (silikonowe, akrylowe, lateksowe) a także jako podkład przed malowaniem tynków mineralnych impregnatem koloryzującym **ALPOL AI 785**. Przystosowany do nakładania ręcznego lub metodą natryskową. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, tynki dekoracyjne mineralne i polimerowo-mineralne, powierzchnie betonowe, wełna mineralna w systemie **ALPOL TERMO STROP**.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. Nie rozcieńczać wodą. W zależności od stanu i rodzaju podłoża grunt można nanosić przy użyciu wałka malarskiego, szczotki malarskiej, pędzla, lub metodą natrysku mechanicznego. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia

Wałek malarski, pędzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy, agregat do natrysku.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreałowa 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami zawartymi w instrukcji wykonawczej systemów ociepleń ALPOL.

AG
701**Dane techniczne**

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, składników mineralnych, środki konserwujące oraz pigmenty

Gęstość objętościowa ok. 1,6 kg/dm³

Zawartość suchej substancji ok. 70 % masy

Zużycie:

- przy nakładaniu ręcznym ok. 0,3 kg/m²

- przy nakładaniu mechanicznym (na wełnę mineralną) ok. 0,6 kg/m²

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l

Wygląd: biała lub barwiona, jednorodna, gęsta ciecz

Gwarancja: 5 lat na systemy **ALPOL**

Wyrób jest składnikiem certyfikowanych systemów: **ALPOL EKO PLUS STANDARD, ALPOL EKO PLUS PREMIUM, ALPOL EKO PLUS WM, ALPOL TERMO BIS, ALPOL TERMO STROP**, na które wystawiono deklaracje właściwości użytkowych.

Certyfikaty ZKP: ITB-0657/Z, 1488-CPR-0400/Z, 1488-CPR-0496/Z, ITB-0741/Z, 020-UWB-0748/Z, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dokument odniesienia: Aprobaty techniczne ITB AT-15-9479/2015, AT-15-9781/2016, Europejskie oceny techniczne ETA-15/0290, ETA-17/0492, Krajowa ocena techniczna ICI MB-KOT-2017/0003.

Posiada atest higieniczny PZH.

PKWiU: 23.64.10.0.

Fidor, 30.07.2017 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.