

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-320826-2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CT 08260
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do łączenia drewnianych konstrukcji nośnych z elementami drewnianymi
3. Producent: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Przedstawiciel: nd
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: 3
6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Ocena techniczna	Technický a zkušební ústav stavební Praha	1020	ETA 19/0474 (z dnia 30.05.2022 r.)	EAD 130118-01-0603

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	według dokumentu
Odporność na korozję	Fe/Zn 12c	ETA 19/0474
Klasy użytkowania	1 i 2 (EN 1995-1-1:2010)	ETA 19/0474
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	A1	ETA 19/0474
Higiena, zdrowie i środowisko. Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	Produkt nie zawiera kadmu ani żadnych innych substancji niebezpiecznych	ETA 19/0474
Wymiary [mm]	d= 8,0 +/-0,2, l= 260 +/-6,5, lg=100 +/-5,0, dhead= 20 +/- 0,5, ds= 5,75 +/-0,05, d1= 5,3 +/- 0,13	ETA 19/0474
Kąt gięcia	42°70'	ETA 19/0474
Charakterystyczna granica plastyczności	1067,11 MPa	ETA 19/0474
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gładkiej (Nmm)	39220	ETA 19/0474
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gwintowanej (Nmm)	20840	ETA 19/0474
Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens, k (N)	23,17	ETA 19/0474
Stosunek nośności na skręcanie, do momentu wkręcania	4,75	ETA 19/0474
Charakterystyczna nośność na skręcanie ftor, k (Nm)	25,65	ETA 19/0474
Moment wkręcania	5,40	ETA 19/0474
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie promieniowo do włókien drewna fax,k (N/mm²)	16,18 (g=350 kg/m³)	ETA 19/0474
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie stycznie do włókien drewna fax,k (N/mm²)	14,12 (g=350 kg/m³)	ETA 19/0474
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie wzdłuż włókien drewna fax,k (N/mm²)	13,00 (g=350 kg/m³)	ETA 19/0474
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie fba - promieniowo do włókien fhead,k (N/mm²)	22,03 (g=380 kg/m³)	ETA 19/0474
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie fba - stycznie do włókien drewna fhead,k (N/mm²)	16,14 (g=380 kg/m³)	ETA 19/0474

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.