



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIM WODOCHRONNA MASA IZOLACYJNA

Jednoskładnikowa masa polimerowa o dużej przyczepności. Wg normy EN 1504-2-2004

- Zabezpiecza przed działaniem wody
- Odporna na UV
- Elastyczna i odporna na pęknięcia
- Jednoskładnikowa
- Szybka i łatwa aplikacja
- Szybkoschnąca
- Wszechstronna ochrona – od fundamentów po dach
- Bezpieczny skład – dla użytkownika i środowiska

WŁASCIWOŚCI: jednoskładnikowa łatwa w użyciu izolacyjna masa polimerowa o dużej przyczepności do różnych podłoży może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków do ochrony betonu przez wilgocią.

ZASTOSOWANIE: przeznaczona do izolacji podkładów betonowych przed montażem tarasów wentylowanych z desek kompozytowych lub płytek na wspornikach. Można pokrywać nią różne materiały takie jak drewno, stare okładziny ceramiczne, stal, aluminium, blachodachówkę, dachówki ceramiczne, związane powłoki bitumiczne, papy, eternit. Po wyschnięciu odporna na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, Nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: podłoże musi być stałe mocne, nośne, dojrzałe, czyste, suche, wolne od pyłu i tłustych zanieczyszczeń. Podłoże o dużej chłonności należy wcześniej zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM a w przypadku podłoża o niskiej jakości, stabilności należy je wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCEGO ŚRODKA lub rozcieńczonym w proporcji 1:3 z wodą gruntem PRO9. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych lub innych ruchomych połączeń pomiędzy ścianą a posadzką oraz naroży wykonuje się za pomocą taśmy uszczelniającej FLEXBAND i narożników, które należy przykleić do podłoża przy zastosowaniu masy izolacyjnej. Kratki ściekowe, przepusty rurowe i zaopatrzyć w mankiety uszczelniające wtopione w masę izolacyjną. W celu wyjaśnienia szczegółów prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego.

SPOSÓB UŻYCIA: Wymieszać dokładnie masę w opakowaniu. Przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla nanieść pierwszą warstwę, mocno wciskając ją w podłoże. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 2 – 3 godz. Każda warstwa powinna wyschnąć na całej powierzchni. Łączna grubość powłok powinna być większa niż 1 mm. W przypadku miejsc o dużym obciążeniu wodnym i przewidywaną zwiększoną eksploatację należy nanieść trzecią warstwę izolacyjną lecz nie wcześniej niż po upływie 12 godz. od wykonania poprzedniej. Kolejne warstwy nanosić krzyżowo względem poprzedniej. W miejscach przewidzianych do montażu elementów tarasu wentylowanego zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy. Po upływie 12-24 godzin (w zależności od temperatury aplikacji) można przystąpić do dalszych prac. Do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchnię należy chronić przed opadami deszczu. Uzyskana powłoka nie jest odporna przed uszkodzeniami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE: przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50 %

Skład	Dyspersja akrylowa polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających i wypełniaczy.
Konsystencja	Gęsta tiksotropowa
Gęstość	ok. 1,36 kg/dm ³
Temperatura pracy	od + 10°C do + 25°C
pH	Ok 9-10
Zużycie na 1 warstwę:	0,4-0,8 kg na 1m ²
Liczba nakładanych warstw	Min. 2



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami	Ok. 2-3 godz.
Czas schnięcia warstwy	Ok. 3 godz. przy 23°C
Przyczepność	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Możliwość chodzenia	Po 10 – 12 godz.
Sposób nakładania	Wałkiem, pędzlem, natryskowo
Czyszczenie narzędzi	Wodą (w stanie niezwiązany)
Uwaga	W przypadku temperatur innych niż podane czas schnięcia może ulec zmianie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu o temperaturze od +5st. C do 25 st. C. w oryginalnie szczelnie zamkniętych pojemnikach.

TERMIN WAŻNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE: Opakowania 7 kg. Ilość na palecie 100 szt.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.