




## KARTA TECHNICZNA DREIER 306 ED. 2023.01




## DREIER 306 KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI I PRZYKLEJANIA WEŁNY MINERALNEJ

- do przyklejania płyt z wełny mineralnej i do warstwy zbrojącej
- łatwy w aplikacji
- zbrojony włóknem
- opakowanie 25 kg



do wewnątrz  
i na zewnątrz




odporny  
na mróz




do przyklejania  
wełny mineralnej




do zatapiania  
siatki



odporny  
na warunki  
atmosferyczne



wysoce  
wydajny



narzędzie:  
paca do kleju



łatwa  
w użyciu

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalna, mrozoodporna zaprawa klejąca produkowana w postaci suchej mieszanki wysokojakościowego cementu, kruszywa mineralnego i dodatków modyfikujących, wzbogacona sztucznymi żywicami i włóknami polipropylenowymi. Przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń metodą bezspoinową ETICS. Klej DREIER 306 może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz.

### DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zaprawa klejąca DREIER 306 objęta jest krajową oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER MW.

- Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0032
- Krajowy certyfikat zgodności ZKP Nr 086-UWB-069
- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 04/2018

### STOSOWANIE

Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych powierzchni ze sztucznych żywic lub dyspersyjnych należy sprawdzić jego wytrzymałość. Jeżeli podłoże jest chłonne (np. beton komórkowy, pustaki żużlobetonowe), dodatkowo zagruntować emulsją DREIER GRUNT UNIWERSALNY lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS. Zaprawa klejąca DREIER 306 dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą należy wymieszać z wodą w proporcji ok. 6 litrów czystej wody na worek (25 kg zaprawy), używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać aż do uzyskania plastycznej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Powyższe zasady mają zastosowanie przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej powietrza ok. 60%. Pierwsza warstwa płyt izolacyjnych powinna się wspierać na

profilu startowym. Klej nanosić na całą powierzchnię płyt z wełny mineralnej za pomocą pacy zębatej (w przypadku równego i gładkiego podłoża oraz w przypadku klejenia płyt lamelowych z wełny mineralnej) lub metodą „pasmowo-punktową”: po brzegach na całym obwodzie oraz w kilku miejscach na środku płyt, tak by łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Tak przygotowaną płytę docisnąć do podłoża, można użyć dużej pacy, w celu równomiernego rozłożenia kleju. Płyty izolacyjne należy układać mijankowo (z przesunięciem spoin pionowych), dokładnie, a ewentualne szczeliny lub ubytki wypełniać paskami wełny mineralnej (w żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem). Wykonanie warstwy zbrojonej: grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić około  $3 \div 4$  mm. Siatkę z włókna szklanego należy umieścić w około 1/3 warstwy zbrojonej od zewnątrz. W tym celu należy naciągnąć warstwę zaprawy klejącej na wyrównaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej, następnie nałożyć siatkę z włókna szklanego i powlec jeszcze jedną warstwą zaprawy klejącej, zwracając uwagę, żeby siatka zbrojąca była całkowicie zatopiona w zaprawie. Pasy siatki zbrojącej należy układać z co najmniej dziesięciocentymetrowym zakładem. Ocieplaną elewację należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce – do czasu wyschnięcia wszystkich nałożonych warstw). Przy normalnych warunkach wilgotności i temperatury wysychanie jednego milimetra warstwy trwa 24 godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wpłynąć na wydłużenie czasu wysychania zaprawy. Podczas wykonywania prac ociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

### **TEMPERATURA STOSOWANIA**

Zaprawę należy stosować w temperaturze od +5 do +25°C (dot. temperatury zaprawy, podłoża i powietrza). Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.

### **ZUŻYCIE**

Przy mocowaniu płyt izolacyjnych – ok. 4 kg/m<sup>2</sup>. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej – ok. 4 kg/m<sup>2</sup>.

### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

### **SKŁADOWANIE**

Zaprawa klejąca DREIER 306 pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe, papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 do +25°C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

### **UTYLIZACJA**

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wysuszone resztki zaprawy klejącej mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

### **NADZÓR**

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

### **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

### **DODATKOWE INFORMACJE**

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry zaprawy klejącej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu.

WAGA: 25 kg netto

KOLOR: szary

**DREIER Sp. z o.o.**

42-209 Częstochowa, ul. Rzęsawska 44/46,  
tel. +48 34 340 13 00, e-mail: [biuro@dreier.com.pl](mailto:biuro@dreier.com.pl)

**[www.dreier.com.pl](http://www.dreier.com.pl)**

NIP: 949 22 48 703 | REGON: 389288100  
KRS: 0000908489