




KARTA TECHNICZNA DREIER 303 ED. 2023.01




DREIER 303 KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH


- doskonała przyczepność
- szybki przyrost wytrzymałości
- mrozoodporny
- wydajny
- opakowanie 25 kg




do wewnątrz
i na zewnątrz




odporny
na mróz



do styropianu




wysoko
wydajny



odporny
na warunki
atmosferyczne



przyczepny
i wytrzymały



narzędzie:
paca do kleju



łatwa
w użyciu

OPIS PRODUKTU

Mrozoodporna zaprawa klejąca produkowana w postaci suchej mieszanki wysokojakościowego cementu, kruszywa mineralnego i dodatków modyfikujących, wzbogacona sztucznymi żywicami. Przeznaczona do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń metodą bezspoinową ETICS. Zaprawa klejąca DREIER 303 może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zaprawa klejąca DREIER 303 objęta jest krajową oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER EPS.

- Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0030
- Krajowy certyfikat zgodności ZKP Nr 086-UWB-057
- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 03-2/2018

STOSOWANIE

Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych powierzchni ze sztucznych żywic lub dyspersyjnych należy sprawdzić jego wytrzymałość. Jeżeli podłoże jest chłonne (np. beton komórkowy, pustaki żużłobetonowe), dodatkowo zagruntować emulsją DREIER GRUNT UNIWERSALNY lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS. Zaprawa klejąca DREIER 303 dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą należy wymieszać z wodą w proporcji ok. 6 litrów czystej wody na worek (25 kg zaprawy), używając mieszałki wolnoobrotowej. Mieszać aż do uzyskania plastycznej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Powyższe zasady mają zastosowanie przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej powietrza ok. 60%. Pierwsza warstwa płyt izolacyjnych powinna się wspierać na profilu startowym. Klej nanosić na całą powierzchnię płyt styropianowych za pomocą pacy zębatej (w przypadku równego i gładkiego podłoża) lub

po brzegach na całym obwodzie oraz w kilku miejscach na środku płyt, tak by łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Tak przygotowaną płytę docisnąć do podłoża, można użyć dużej pacy, w celu równomiernego rozłożenia kleju. Płyty styropianowe należy układać mijankowo (z przesunięciem spoin pionowych), dokładnie, a ewentualne szczeliny lub ubytki wypełniać paskami styropianu (w żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem). Ocieplaną elewację należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce). Podczas wykonywania prac ociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Zaprawę należy stosować w temperaturze od +5 do +25°C (dot. temperatury zaprawy, podłoża i powietrza). Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.

ZUŻYCIE

Przy mocowaniu płyt izolacyjnych zużycie wynosi ok. 4 kg/m².

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

SKŁADOWANIE

Zaprawa klejąca DREIER 303 pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe, papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 do +25°C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

UTYLIZACJA

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wysuszone resztki zaprawy klejącej mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry zaprawy klejącej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu.

WAGA: 25 kg netto

KOLOR: szary

DREIER Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 44/46,
tel. +48 34 340 13 00, e-mail: biuro@dreier.com.pl

NIP: 949 22 48 703 | REGON: 389288100
KRS: 0000908489

www.dreier.com.pl