EKO-MAS HD-97
GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW

KARTA TECHNICZNA

- **Polimerowa gładź szpachlowa na bazie dolomitu**
- **Do maszynowego wykonywania gładzi na większych powierzchniach wewnątrz budynków**
- **Gotowa do użycia, bez konieczności rozcieńczania**
- **Grubość warstwy 1-2 mm, maksymalna 3 mm**
- **Wydłużony czas otwarty**
- **Łatwa aplikacja i obróbka**

Produkt

Gotowa do użycia biała gładź szpachlowa, przeznaczona do nakładania za pomocą agregatów hydrodynamicznych.

Skład

Bardzo drobno zmielona mączka dolomitowa, wodna dyspersja polimerowa, dodatki modyfikujące gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę

Właściwości

- Elastyczna, umożliwiająca łatwą obróbkę, wydłużony czas otwarty
- Po wyschnięciu śnieżnobiała
- Gotowa do użycia po lekkim przemieszaniu w wiaderku
- Optymalna formuła hydrodynamiczna, bez konieczności rozcieńczania

Przeznaczenie

- Do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń, włączając w to domowe kuchnie i łazienki
- Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci
- Może być stosowana na różnych podłożach (PATRZ ➲ PODŁOŻE)

Dane techniczne

Zużycie produktu	min. 1,2-1,5 kg/m^2
Temperatura stosowania	od 5°C do 30°C
Czas schnięcia	2-24 h, w zależności od warunków
Gęstość	1,84 g/cm^3
Uziarnienie	ok. 0,063 mm

Dane dotyczące zużycia produktu i czasu schnięcia są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników: temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza (schnięcie), porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania (zużycie).

Pakowanie

Wiaderka 25 kg | Worki 25 kg
Na palecie: 33 wiaderka | 40 worków
Waga brutto palety: 866 kg | 1028 kg

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Większe nierówności podłoża należy uprzednio wypełnić gipsem szpachlowym. Przed nakładaniem gładzi powierzchnię należy zagruntować emulsją akrylową (GU-10). W przypadku chłonnych podłoży lub wymagających wzmocnienia stosować grunt głęboko penetrujący (PN-15). W przypadku powierzchni niechłonnych stosować grunt szczepny z zawartością bardzo drobnych wypełniaczy, zalecane jest wykonanie próby.

Stosować na: podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego itp.
Nie stosować na: tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Obróbka

Po lekkim wymieszaniu w wiaderku masa szpachlowa jest gotowa do nałożenia za pomocą agregatu, bez dodatkowego rozcieńczania wodą. Nakładać pistoletem na czyste podłoże. Płynne ruchy gwarantują nakładanie równej warstwy produktu. W przypadku, gdy konieczne jest nakładanie kolejnej warstwy (szczególnie polecane przy porowatych podłożach, takich jak tynki gipsowe lub mineralne), poprzednio nałożona warstwa musi być całkowicie wyschnięta.

Masa ma wydłużony czas otwarty, co zapobiega zatykaniu układów podających masę i dysz w pistoletach.

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy przeszlifować ręcznie lub mechanicznie. Wyschnięta powierzchnia dobrze się szlifuje, nie rozwarstwia i nie przeciera. Masa stanowi doskonałe podłoże pod tapetowanie lub malowanie wszystkimi rodzajami farb dekoracyjnych. Przed malowaniem zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.

Wskazówka

Po zakończeniu pracy sprzęt należy umyć wodą (szczegóły w instrukcji użytkowania agregatu hydrodynamicznego).
Przy szlifowaniu nakładać okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.

Dalsze informacje

Deklaracja Właściwości Użytkowych, Karta Charakterystyki, Atest Higieniczny oraz certyfikat EPD do pobrania ze strony www.ekomas.pl

Producent

Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k.
32-566 Alwernia, ul. Belwender 3
Tel. +48 12 653 41 42
Email biuro@ekomas.pl

Zastrzeżenia

Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

Aktualizacja

Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 18.04.2025 r.
Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.